

## CARTOP 2K CH

\*



**2004/42/IIB**  
**e(840)500**

CARTOP 2K CH est une finition 2K acrylique ANTI-SCRATCH haute performance, conforme à la directive 2004/42/CE, 500 g/l COV, pour usage dans le domaine de la carrosserie.excellents pouvoir couvrant et tendu

- excellente résistance aux agents atmosphériques et chimiques
- rendement élevé, facilité d'application et détente
- possibilité de combinaison avec différents catalyseurs et diluants pour satisfaire les différentes exigences de travail

### emploi

#### rapport du mélange

2 : 1 en volume – 40% en poids



ACRYDUR ST UHS QA 2070

ACRYDUR FAST UHS QA 2090

ACRYDUR SLOW UHS QA 2069

#### délai d'utilisation

2 heures environ à 20 °C

## application – utilisation 2 : 1



dilution avec X16

5 – 10%



viscosité d'application

18 – 20 secondes DIN4



buse

1,4 mm

pression d'application

3 – 4 bar



nombre de couches

1,5

épaisseur du film

50 – 60 micron

## séchage

à l'air 20°C



hors poussière

25 – 30 minutes

sec au montage

6 – 8 heures

profondeur

14 – 16 heures

au four



debullage

15 – 20 minutes



séchage

30 minutes à 60 °C de la pièce

### \* LÉGENDE PICTOGRAMMES

**2004/42** Référence à la Directive CE

**IIBe** Pièce jointe, Tableau et Sous-catégorie du produit

**(840)** Valeur limite de COV concernant la sous-catégorie du produit

**500** Contenu maximum de COV du produit prêt à l'usage



*Les indications reportées dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances technico-scientifiques actuelles et par conséquent il est du devoir et de la responsabilité du client de vérifier que nos produits sont appropriés à l'usage qu'il veut en faire.*

