



STOPOXYDE

DOMAINE D'UTILISATION

CONVERTISSEUR DE ROUILLE

CARACTERISTIQUES

Nature du produit	COPOLYMERES ACRYLIQUES, EAU + AGENTS DE COALESCENCES, POLYMERES DERIVES D'ACIDES PYROGALLIQUES
Aspect	BRILLANT SPECULAIRE > 90 O/OO A 60
Famille (NFT 36-005)	FAMILLE 1 7 B2
Teintes	LIQUIDE GRIS CREME DEVENANT BLEU TRANSLUCIDE A L'APPLICATION PUIS NOIR BRILLANT INTENSE AU SECHAGE SUR METAUX FERREUX (TRANSPARENT PRATIQUEMENT INCOLORE SUR VERRE)
Applications	METAUX FERREUX OXYDES OU NON, DEGRAISSES, ET DEBARRASSES DE LA ROUILLE PULVERULENTE, RINCES A L'EAU CLAIRE ET MAINTENUS HUMIDES POUR UNE PARFAITE PENETRATION DES STRATES DE ROUILLES . PRODUIT QUI PERMET TOUT A LA FOIS DE TRAITER ET DE PROTEGER CONTRE LA CORROSION LES METAUX FERREUX OXYDES SANS AVOIR A LES DECAPER PREALABLEMENT. PROTECTION COMPLETE CONTRE LA CORROSION, STOPOXYDE DE PAR SON EFFET DECORATIF (BRILLANT NOIR INTENSE) PEUT RESTER EN FINITION DEFINITIVE A L'INTERIEUR ET PLUSIEURS MOIS A L'EXTERIEUR AVANT D'ETRE RECOUVERT PAR UNE LAQUE DE FINITION.
Utilisation	
Conditionnement	CARTON DE 6X1KG ; CARTON DE 4X5KG
Point éclair	-
Code Article	AWX0711
Viscosité	18S (+/- 3) CA N 4 A 20 C
Masse volumique (NFT 30-020)	1,24 (+/- 0.03)
Pouvoir couvrant théorique	50G A 100G/M SELON L'ETAT DU SUPPORT.

UTILISATION

Conditions d'emploi	APPLIQUER STOPOXYDE A LA BROUSSE TEL QUEL , AU PISTOLET ET AU TREMPÉ AVEC 20 A 30% D'EAU . SUR DES SURFACES TRES OXYDEES, MEME A LA BROUSSE, DILUER A 30% D'EAU ET APPLIQUER 2 COUCHES . LE MIEUX ETANT DE MOILLER PREALABLEMENT LE SUPPORT .
Préparation du support	METAUX FERREUX OXYDES OU NON, DEGRAISSES ET DEBARRASSES DE LA ROUILLE PULVERULENTE, RINCES A L'EAU CLAIRE ET MAINTENUS HUMIDES POUR UNE PARFAITE PENETRATION DES STRATES DE ROUILLES .

Veillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Il importe à l'utilisateur de vérifier que le produit ainsi que la teinte répondent à son cahier des charges et de faire un essai préalable pour validation. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient entraîner en rien notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

SECHAGE

Hors poussière	30 MN
Toucher	60 MN
Divers	SURCOUCHABLE 24 H POLYMERISE 3 SEMAINES

REMARQUES

STOPOXYDE SE NETTOIE :
FRAIS, A L'EAU FROIDE
JUSTE SEC, A L' EAU CHAUDE SAVONNEUSE
SEC, A L'AIDE D'UN SOLVANT FORT
POLYMERISE, A L'AIDE D'UN DECAPANT PUISSANT TEL QUE NOTRE DECAP GEL VERT.
LES TRACES QUI NOIRCISSENT SUR LA PEAU, AVEC DE L'EAU CITRONNEE OU VINAIGREE .
STOPOXYDE EST UN PRODUIT BREVETE SOUS LE N 84 14634 : FR 2 570 711 - B1

DIVERS

Conservation en stock 24 MOIS EN EMBALLAGE D'ORIGINE - STOCKE ENTRE 10 ET 30 C.

Veillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Il importe à l'utilisateur de vérifier que le produit ainsi que la teinte répondent à son cahier des charges et de faire un essai préalable pour validation. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient entraîner en rien notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.